

NISKOUGLJENIČNI ČELIČNI GRANULAT



GRANULOMETRIJSKI ASORTIMAN										
SEA	S 170	S 230	S 270	S 330	S 390	S 460	S 550	S 660	S 780	S 930
mm	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0	2.4

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

VEK TRAJANJA	TVRDOĆA	NASIPNA TEŽINA	SPECIFIČNA TEŽINA	HEMIJSKI SASTAV	MIKRO- STRUKTURA
K100 3000- 3300 ciklusa	HV 400 - 470 HRc 41-45	4,4 Kg/dm ³	7,5 Kg/dm ³	C=0,10-0,15 % Si=0,10-0,15 % Mn=0,5-1.00 % P+S=0,07 %	BAINIT MARTENZIT

PRIMENA NISKOUGLJENIČNOG ČELIČNOG GRANULATA :

FAZA	MATERIJAL	TIP SAE/mm									
		170	230	280	330	390	460	550	660	780	930
		0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0	2.4
PEŠKARENJE ODLIVAKA	SIVI LIV		•	•	•	•	•	•			
	ČELIČNI LIV			•	•	•	•	•	•	•	•
	TEMPER LIV	•	•	•	•	•	•				
	OBOJENI METALI	•	•	•							
ODMAŠĆIVANJE, ČIŠĆENJE ODKOVAKA, ODSTRANJIVANJE ULJA I PREMAZA	POLUPROIZVODI			•	•	•	•	•	•	•	•
	ČELIČNE KONSTR.	•	•	•	•	•	•				
	LIMOVI	•	•								
	PROFILI	•	•	•	•	•					
	CEVI	•	•	•	•						
	ŠINE	•	•	•	•						
	DRŽAČI ZA VAGONE	•	•	•	•	•					
ODSTRANJIVANJE EMAJLA	OD LIMOVA	•	•	•							
	OD ODLIVAKA	•	•	•	•						
POLIRANJE	ALATI	•	•	•							
	KRUPNI DELOVI	•	•	•							
	ČELIČNI LIMOVI	•									
POVRŠINSKO ZAKALJIVANJE	OPRUGE	•	•	•							
	OSOVINE I VALJCI	•	•	•							
	MAŠ. ELEMENTI	•	•	•							

Pakovanje za transport – 25 kg vreća na paleti od 1000 kg.

**Roba poseduje atest o kvalitetu koja je proizvedeno po standardu
- BS EN ISO 9001 : 2000 QMS BRITISH STANDARDS INSTITUTION-**

EUROSABA DOO 37240 Trstenik, ul.Pana Đukića br.1
TEL/FAX +381 37 712 398 / +381 37 717 420 GSM +381 63 626 046
www.eurosaba.co.rs e-mail eurosaba@ptt.rs